



MIMOSA ONCA SOLID WATTLE

Extracto de Mimosa Sólido Clarificado

MIMOSA ONCA SOLID WATTLE es un extracto de Mimosa sólido de uso general y coloración clara, para uso en procesos estáticos.

Propiedades

MIMOSA ONCA SOLID WATTLE brinda a los cueros curtidos una tonalidad muy clara y rápida penetración, resultado de su baja astringencia. Su excelente nivel de disolución lo torna adecuado para uso en tanques y bombos. Debido a su concentración, se producen cueros con buen relleno y alto rendimiento. Soluble en agua fría.

Análisis Típico

Aspecto Físico: Sólido, marrón oscuro, higroscópico

Carácter Iónico: Aniónico

PCF: Exento

Curtientes* (%): 64.0 ± 2.0
(76.0 ± 2.0 Base seca)

Humedad al embalar (%): 16 - Máximo

pH (Sol. acuosa 20% p/v): 4.0 - 5.0

Color** Rojo: 1.4 - Máximo

Amarillo: 3.7 - Máximo

Estabilidad a los electrolitos: Buena

* Método de Filtro: solución analítica que contiene 0.4% p/v de tanino puro.

Valores mayores de los curtientes de los mencionados arriba son aceptables.

** Ensayo Estándar del Color: Colorímetro Lovibond - célula de 1cm^3 - solución analítica que contiene 0.4% p/v de tanino puro.

Aplicación

MIMOSA ONCA SOLID WATTLE puede emplearse solo o en combinación con otros extractos vegetales, sintéticos y/o auxiliares.

En primer lugar, se debe triturar el extracto sólido aún en su embalaje original (yute) para ser utilizado en el proceso de curtido.

Especialmente en el curtido en tanques, se debe distribuir el **WEIBULL ONCA SOLID WATTLE** homogéneamente en combinación con la agitación intermitente del baño, lo que posibilitará la disolución adecuada del producto, favoreciendo la penetración rápida y uniforme de los taninos.

Se recomienda emplear el **WEIBULL ONCA SOLID WATTLE** de la siguiente manera:

En el curtido vegetal

Vaqueta: 28 - 35% calculados sobre el peso de las pieles apelambradas

Cuero para suela: 50 - 55% calculados sobre el peso de las pieles apelambradas

Cuero de cabra: 28 - 35% calculados sobre el peso de las pieles apelambradas

Almacenaje

Las propiedades de **MIMOSA ONCA SOLID WATTLE** permanecerán inalteradas si se lo almacena en embalaje bien cerrado, en lugar seco, ventilado y protegido del sol.

Presentación

MIMOSA ONCA SOLID WATTLE está disponible en bolsas de yute de 47kg o 52kg (peso en el momento de embalar). Puede suministrarse a granel o en pallets. Carga máxima: 21 toneladas por contenedor de 20'.

Toxicología

Ver la **FISPQ** (Ficha de Información de Seguridad de Producto Químico) de este producto en nuestro sitio, o dirigirse a nuestro **Departamento de Ventas**.

Para mayores informaciones, le rogamos que entre en contacto con nuestro **Departamento Técnico**:

Teléfono: (+55 51) **3632.4055** Fax: (+55 51) **3632.2499**

E-mail: **export@tanac.com.br**

Página web: **www.tanac.com.br**

Esta información y nuestros consejos técnicos se brindan de buena fe y no constituyen cualquier tipo de garantía formal. Esto también se aplica cuando se trata de los derechos de terceros. Por lo tanto, la información se brinda como mera indicación y no exime a los usuarios de la obligación de verificar la validez del producto ni de probar nuestros productos de forma adecuada para los procesos en los cuales serán empleados.

Revisão: AH0109