

WEIBULL

天然的荆树皮栲胶

WEIBULL是一种天然的荆树皮栲胶，通常用于皮革的鞣制与复鞣。在植鞣工艺中使用**WEIBULL**时，该产品可使用于在鞣制池、鞣制池-转鼓、和/或仅在转鼓里进行的鞣制方法。

属性

WEIBULL具有与自身特性相一致的均匀渗透作用，和美观自然的着色效果，将获得优良的得革率。在复鞣时使用，将赋予铬鞣革优良的填充效果。**WEIBULL**将改善皮革的磨革性能，和压花定型性。该产品可在冷水中溶解。

特性分析

物理状态： 浅米黄色粉末、易吸潮、不飞尘

离子特性： 阴离子性

PCF： 不含

单宁含量*： $72.0\% \pm 2.0$
(77.0 ± 2.0 折干计算)

包装湿度： 不高于6.5%

pH值： 4.5-5.0 (水溶液20% w/v)

颜色** 红色： 1.1-1.3

黄色： 2.5-3.0

电解质稳定性： 优良

* 过滤方法： 分析溶液含有0.4% w/v的纯单宁。实际单宁含量高于上述参数是在允许范围内的。

** 色彩检测标准： Lovibond比色剂 - 基本单位为 1cm^3 - 分析溶液含有0.4% w/v的纯单宁。

使用方法

WEIBULL可单独使用，或搭配其它植物鞣剂、合成鞣剂和助剂一起使用。

建议使用**WEIBULL**的方法和用量如下：

用于植鞣工艺时

Vachetta：浸灰皮重量的25 - 30%

皮带用革：浸灰皮重量的35 - 40%

包后跟革：浸灰皮重量的38 - 42%

鞋底用革：浸灰皮重量的45 - 50%

用于复鞣工序时

纳帕软革：削匀革重量的4 - 8%

半植鞣革：削匀革重量的8 - 14%

植物鞣革：削匀革重量的15 - 25%

正绒面革：削匀革重量的5 - 10%

储存

WEIBULL应密封包装保存于干燥、通风环境中，并避免阳光直射，以确保其品质不发生改变。

包装

WEIBULL为不飞尘粉剂，以25kg（净重）袋包装供货；亦可提供大批量散装方式，或者重量2.0吨以下时置于托板上。

毒理学信息

敬请访问本公司网站，查阅相关MSDS信息(化学品安全信息资料表)，或垂询本公司销售部。

如需更多资料，敬请咨询本公司技术部：

电话：(+55 51) 3632.4055

传真：(+55 51) 3632.2499

电子邮件：export@tanac.com.br

网址：www.tanac.com.br

上述信息和技术建议仅为本公司经验，不应视为由公司所提出的保证，并同样适用于涉及第三者权利的情况。所以，提供上述信息只是作为单纯的说明，并不意味着让您放弃对本产品的有效性进行核实，和/或对本公司产品特定的使用步骤与用法予以恰当地检验的义务。

复核: AA0309

巴西南大河州Montenegro市Torbjorn Weibull路199号 塔纳克（TANAC）股份有限公司 邮编：
95780-000 电话：(+55 51) 3632 4055 传真：(+55 51) 3632 2499
电子邮：tanac@tanac.com.br