



WEIBULL AUTO CF

WEIBULL AUTO CF é um extrato modificado de Mimosa que proporciona elevada estabilidade à luz e ao calor.

Propriedades

Devido às modificações de sua estrutura química, **WEIBULL AUTO CF**, resulta em um extrato que proporciona couros de coloração extremamente clara, elevada estabilidade à luz e ao calor, com resultados físico-mecânicos diferenciados, mantendo características peculiares de um tanino vegetal como: enchimento, lixabilidade, retenção de estampa, dispersão de recurtentes e tingimentos uniformes.

WEIBULL AUTO CF foi desenvolvido especialmente para a confecção de couros estofamento (automotivo e moveleiro) e é recomendado para aplicação no recurtimento de uma ampla gama de artigos, como couros para cabedal e na produção de couros chrome free.

WEIBULL AUTO CF é solúvel em água.

Análise Típica

Aspecto Físico: Pó de coloração marrom

Caráter Iônico: Aniônico

PCF: Isento

Matéria Ativa (%): 93,5 - Mínimo

pH (Sol. Aquosa 20% p/v): 4,3 – 5,3

Aplicação

WEIBULL AUTO CF pode ser utilizado sozinho ou em combinação com extratos vegetais, sintéticos e/ou auxiliares.

Recomenda-se o emprego de **WEIBULL AUTO CF** como segue:

Chrome Free:

15 – 25 % calculados sobre o peso das peles rebaixadas.

Estofamento Automotivo (sobre wet-blue):

3 – 8 % calculados sobre o peso das peles rebaixadas.

Estofamento Mobiliário (sobre wet-blue):

5 – 10 % calculados sobre o peso das peles rebaixadas.



Estocagem

As propriedades de **WEIBULL AUTO CF** permanecem inalteradas se armazenados em embalagens bem fechadas, em local seco, ventilado, locais limpos e secos e protegido dos raios solares.

Apresentação

WEIBULL AUTO CF é apresentado na forma pó, acondicionado em sacos de 25 Kg (peso líquido). Também pode ser fornecido na forma avulsa ou em paletes.

Toxicologia

Consulte FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) em nossa web page ou entre em contato com nosso Departamento de Vendas.

Para maiores esclarecimentos consulte nosso **Departamento Técnico**:

Telefone: (55 51) **3632.4055**

Fax: (55 51) **3632.2499**

e-mail: vendas@tanac.com.br ou tanac@tanac.com.br

web page: www.tanac.com.br

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé, mas sem garantias, e se aplicam também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é, portanto, dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

Revisão: AB1017