



# WEIBULL AUTO

**WEIBULL AUTO** é um extrato modificado de Mimosa que proporciona elevada estabilidade à luz e ao calor.

## Propriedades

Devido às modificações de sua estrutura química, **WEIBULL AUTO**, resulta em um extrato que proporciona couros de coloração extremamente clara, elevada estabilidade à luz e ao calor, com resultados físico-mecânicos diferenciados, mantendo características peculiares de um tanino vegetal como: enchimento, lixabilidade, retenção de estampa, dispersão de recurtentes e tingimentos uniformes.

**WEIBULL AUTO** é formulado a partir de produtos naturais.

**WEIBULL AUTO** foi desenvolvido especialmente para a confecção de couros estofamento (automotivo e moveleiro) e também é recomendado para aplicação no recurtimento de uma ampla gama de artigos, como couros para cabedal e na produção de couros chrome free.

**WEIBULL AUTO** é solúvel em água.

## Análise Típica

Aspecto Físico: Pó de coloração marrom

Caráter Iônico: Aniônico

PCF: Isento

Matéria Ativa (%): 93,5 - Mínimo

pH (Sol. Aquosa 20% p/v): 6,0 - 7,0

## Aplicação

**WEIBULL AUTO** pode ser utilizado sozinho ou em combinação com extratos vegetais, sintéticos e/ou auxiliares.

Recomenda-se o emprego de **WEIBULL AUTO** como segue:

### Chrome Free:

15 - 25 % calculados sobre o peso das peles rebaixadas.

### Estofamento Automotivo (sobre wet-blue):

3 - 8 % calculados sobre o peso das peles rebaixadas.

### Estofamento Mobiliário (sobre wet-blue):

5 - 10 % calculados sobre o peso das peles rebaixadas.



**Estocagem**

As propriedades de **WEIBULL AUTO** permanecem inalteradas se armazenados em embalagens bem fechadas, em local seco, ventilado, locais limpos e secos e protegido dos raios solares.

**Apresentação**

**WEIBULL AUTO** é apresentado na forma pó, acondicionado em sacos de 25 Kg (peso líquido). Também pode ser fornecido na forma avulsa ou em paletes.

**Toxicologia**

Consulte FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) em nossa web page ou entre em contato com nosso Departamento de Vendas.

Para maiores esclarecimentos consulte nosso **Departamento Técnico:**

Telefone: (55 51) **3632.4055**

Fax: (55 51) **3632.2499**

e-mail: [vendas@tanac.com.br](mailto:vendas@tanac.com.br) ou [tanac@tanac.com.br](mailto:tanac@tanac.com.br)

web page: [www.tanac.com.br](http://www.tanac.com.br)

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé, mas sem garantias, e se aplicam também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é, portanto, dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

Revisão: AA1013